

WASH PRIMER BIANCO

Codice R10.96.920.0

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto a base di resine poliviniliche modificate con fenoliche.

IMPIEGO

Ideale come fondo di ancoraggio per successive applicazioni di vernici o smalti in genere, in una vasta gamma di settori industriali.

Inoltre, per il buon aspetto del film, può essere impiegato anche come finitura opaca.

Trova il suo miglior utilizzo nel settore dell'illuminotecnica per supporti in alluminio.


CARATTERISTICHE

- Eccezionale potere ancorante su superfici metalliche, in particolare su leghe leggere
- Buon riempimento rispetto ai normali primer

Residuo secco componente A	35,5% ± 2%	(Sistema interno)
Viscosità CF ⁴ a 20° C	100" ± 2"	(4 DIN 53211)
Peso specifico	1030-1050 g/l	(UNI 8910)
Resa teorica	8-10 m ² /kg	
Spessore ottimale	15-20 µm	
Aspetto del film	Opaco	
Resistenza urto	ottima	(UNI 8901)
Quadrettatura	classificazione 0	(UNI 2409)

(I bordi delle incisioni sono perfettamente intatti: nessun quadratino si è staccato)



APPLICAZIONE

	Spruzzo convenzionale	DILUENTE 70.08.324.0	Vix di applicazione Coppa F4 a 20° C
		70-100% in peso	17" / 20"

L'applicazione del primer prevede un'ottima pulizia e sgrassaggio del supporto.

Il prodotto si applica direttamente su lamiera, ghisa, alluminio, zincatura e leghe, come mano di protezione e ancoraggio per eventuali verniciature successive.

ESSICCAZIONE

Ad aria		Fuori polvere	5' – 10'	20° C
		Secco al tatto	20' – 25'	20° C
		Indurimento completo	6 / 8 h	20° C
A forno			20' / 30'	80 / 70° C

NOTE

Per tutte le altre informazioni si rimanda alla Scheda di Sicurezza del prodotto.

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificatamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso o l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per perdite o danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.