

CARATTERISTICHE E IMPIEGO

Pittura a tempera per interni ad alto residuo secco, di buona copertura e facile applicazione soddisfa lavori di imbiancatura a costi contenuti. E' formulata in modo da ottenere un'ottima pennellabilità unita a un aspetto vellutato delle superfici trattate, è raccomandata per la tinteggiatura di intonaci interni vecchi, nuovi, civili ed industriali.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici dovranno essere ben stagionate (almeno 4 settimane), intonaci in materiali premiscelati possono, in alcuni casi, dare origine a fenomeni di sbiancamenti dovuti all'alta alcalinità residua e alla presenza di sali solubili. Non applicare su muro troppo caldo o troppo freddo, su superfici bagnate o troppo umide. Per approfondimenti tecnici e consigli sui cicli di verniciatura è sempre consigliabile affidarsi alla consulenza tecnica del personale in forza al laboratorio del colorificio CAT.

FISSATIVI DA UTILIZZARE COME MANO DI FONDO – PER INTERNO

Prima dell'idropittura è sempre consigliabile l'applicazione di una mano di fissativo scelto in funzione del manufatto da rivestire. Non applicare direttamente su supporti sfarinati. I supporti devono essere puliti, spazzolati, esenti da sporcizia, grassi, oli, vecchie pitture e polvere.


	Intonaci nuovi	Intonaci vecchi ripuliti da vecchie pitture	Muri a gesso e cartongesso	Stratificati Fono-assorbenti Termo-assorbenti
FLEXACRIL	●	●	●	●
IDROSOL	●	●	●	●
ISOFLEX IDR	●	●	●	●

- = PARTICOLARMENTE INDICATO
- = DA VALUTARSI CASO PER CASO
- = NON CONSIGLIABILE

DATI TECNICI

ASPETTO	Fluido viscoso
PESO SPECIFICO	1.65 – 1.75 gr/ml
RESIDUO SECCO	65 – 70% in peso
PH	8.5 – 9.5
VISCOSITA'	14000 – 18000 cps R6-V10
GLOSS	0 – 5
RESA TEORICA	4 – 5 m ² /L (perdita apparente non compresa)

APPLICAZIONE

DILUIZIONE Acqua di rete	20 – 30 % con pennello o rullo	
NUMERO DI MANI	2 o più mani intervallate da 8 – 12 ore	
ESSICCAZIONE ARIA (20-25 °C)	Fuori tatto dopo 2 – 4 ore Secco in profondità dopo 12 – 24 ore	

CONDIZIONI DI IMPIEGO	Temperatura ambiente = 12 – 35 °C Temperatura supporto = almeno 7 – 8 °C e non applicare su muro troppo caldo o troppo freddo e su superfici bagnate o troppo umide Umidità relativa ambiente = 50 – 80% massima	
ALTRE INFORMAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Attenersi scrupolosamente a modalità e tempi di riverniciatura e alle indicazioni di scheda tecnica per non incorrere in fenomeni che pregiudichino le performance del prodotto; - La presenza di umidità eccessiva o acqua sulle superfici da trattare o nei solventi impiegati possono compromettere le caratteristiche del prodotto. Non applicare su superfici bagnate, umide, troppo fredde o troppo calde, soggette a condensa; 	

STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato nella confezione originale integra protetto da gelo e caldo eccessivo a temperatura compresa tra 5 – 35 °C. Le informazioni relative a etichettatura e manipolazione sono contenute nella scheda di sicurezza. Residui liquidi o solidi e recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Il prodotto conservato correttamente resta inalterato per 12 mesi. Consigliato effettuare prove preliminari di valutazione della rispondenza con i risultati che si intendono ottenere.