

visprox

V 2000

<b>DATI GENERALI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	Inchiostro monocomponente a base solvente con finitura satinata.	
	<b>SUPPORTI</b>	PVC, ABS, PS, PC, PMMA, PES, PET-G, LEGNO	
	<b>APPLICAZIONE</b>	<b>STAMPA SERIGRAFICA</b>	<b>STAMPA TAMPOGRAFICA</b>
	<b>CARATTERISTICHE</b>	Buona stampabilità	Buona stampabilità
		Rapido essiccamento	Rapido essiccamento
Buona coprenza		Ottima definizione di stampa	
	Buone resistenze meccaniche	Buone resistenze meccaniche	

<b>DATI TECNICI</b>	<b>STAMPA SERIGRAFICA</b>		<b>STAMPA TAMPOGRAFICA</b>	
	<b>MESH</b>	Max 120 fili/cm	<b>CLICHÉ</b>	Da 26 a 40 micron
	<b>FOTOEMULSIONE</b>	COATING SERIES		
	<b>RACLA</b>	70-75 shore	<b>TAMPONE</b>	5-15 shore
	<b>ESSICAZIONE</b>	15 minuti a T. ambiente	<b>ESSICAZIONE</b>	1 min a T. ambiente
		1 minuto a 40-50°C		Pochi secondi con aria calda
	<b>DILUENTI</b>	THINNER 51 (VXTH51L1 e VXTH5L5) RETARDER 4 (VXTH4L1 e VXTH4L5) RETARDER 7 (VXTH7L1 e VXTH7L5)	<b>DILUENTI</b>	THINNER 10 (VXTH10L1 e VXTH10L5) RETARDER 4 (VXTH4L1 e VXTH4L5)
	<b>ADDITIVI</b>	CONCENTRATED ANTI CRATER 0.1-0.5 % (codice VXKRATERLO.1 VXKRATERLO.5) GEL THINNER (VXGELTHINNERL1) GELRETARDER C.L. (VXGELRETARDCL)	<b>ADDITIVI</b>	CONCENTRATED ANTI CRATER 0.1-0.5 % (codice VXKRATERLO.1 VXKRATERLO.5) GEL THINNER (VXGELTHINNERL1) GELRETARDER C.L. (VXGELRETARDCL)
	<b>CATALIZZATORE</b>	HARDENER N.2 (VXHR2L0.1) HARDENER N.2 (VXHR2L0.5) HARDENER N.2 (VXHR2L1)	<b>CATALIZZATORE</b>	HARDENER N.2 (VXHR2L0.1) HARDENER N.2 (VXHR2L0.5) HARDENER N.2 (VXHR2L1)
<b>PULIZIA</b>	CLEANER 920 (NCL920L5) CLEANER 920 (NCL920L25) CLEANER 920 (NCL920L180)	<b>PULIZIA</b>	CLEANER 920 (NCL920L5) CLEANER 920 (NCL920L25) CLEANER 920 (NCL920L180)	

<b>PREPARAZIONE</b>	<b>STAMPA SERIGRAFICA</b>	<b>STAMPA TAMPOGRAFICA</b>
	<p>Prima dell'uso, l'inchiostro deve essere ben mescolato ed eventualmente diluito secondo le necessità di stampa.</p> <p>Per migliorare l'adesione su supporti critici, si può aggiungere HARDENER N.2 fino al 10%. Con l'aggiunta di tale promotore, l'inchiostro ha un pot-life di circa 8 ore.</p>	<p>Prima dell'uso, l'inchiostro deve essere ben mescolato e diluito secondo le necessità di stampa.</p> <p>Per incrementare l'adesione su supporti difficili, quali il polipropilene, si consiglia l'aggiunta dell'HARDENER N. 2 fino al 10%.</p>

visprox

V 2000

GAMMA COLORI	COLOURMATIC			TINTE COPRENTI		
	CODICE	COLORE	CONFEZIONE	CODICE	COLORE	CONFEZIONE
	VX2000AL1	V 2000 A LEMON YELLOW	1 l			
	VX2000BL1	V 2000 B YELLOW	1 l			
	VX2000CL1	V 2000 C ORANGE	1 l			
	VX2000DL1	V 2000 D RED	1 l	VX2010L1	V 2010 BRIGHT RED	1 l
	VX2000EL1	V 2000 E CARMINE	1 l	VX2028L1	V 2028 CHROME YELLOW	1 l
	VX2000FL1	V 2000 F PINK	1 l	VX2040L1	V 2040 RED	1 l
	VX2000GL1	V 2000 G VIOLET	1 l	VX2030L1	V 2030 RUBY RED	1 l
	VX2000HL1	V 2000 H BLUE	1 l	VX2036L1	V 2036 OPAQUE PINK	1 l
VX2000KL1	V 2000 K GREEN	1 l	VX2042L1	V 2042 DARK BLUE	1 l	
VX2001LL1	V 2001 L WHITE	1 l	VX2060L1	V 2060 VIOLET	1 l	
VX2001LL5	V 2001 WHITE L	5 l				
VX2002ML1	V 2002 M BLACK	1 l				
VX2002ML5	V 2002 BLACK M	5 l				
BIANCHI, NERI E TRASPARENTI			ALTRI PRODOTTI			
CODICE	COLORE	CONFEZIONE	CODICE	COLORE	CONFEZIONE	
VX2001PRL1	V 2001 PR WHITE	1 l				
VX2001SOL1	V 2001 SO WHITE	1 l				
VX2001SOL5	V 2001 SO WHITE	5 l				
VX2002L1	V 2002 BLACK EO	1 l	VX2047L1	V 2047 SILVER	1 l	
VX2002L5	V 2002 BLACK EO	5 l				
VX2049L1	V 2049 CLEAR	1 l				

STOCCAGGIO
I prodotti, conservati nelle confezioni originali sigillate, hanno una vita utile di due anni.

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE**

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurarci che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.