

# Pigmenti

Codice A31196000

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Pigmenti metallici, fluorescenti e polvere opacizzante che possono essere aggiunti a un legante a base solvente o UV.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Campi d'applicazione in funzione del legante, base solvente o UV, utilizzato.

## PROCESSO APPLICATIVO

<b>Supporti</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Fili/cm</b>	Vedi Tabella
<b>Emulsione</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Racla</b>	Profilo quadrato Durezza 70 - 75 Shore
<b>Essiccamento</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Diluenti</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Ritardanti</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Promotore d'adesione</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Livellante</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Pulizia</b>	<i>Solvente Lavaggio LQ 90.920</i>
<b>Conservazione</b>	In funzione del legante (base solvente o UV) utilizzato
<b>Confezione</b>	Vedi tabella gamma prodotti
<b>Scheda di Sicurezza</b>	Disponibile a richiesta

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Ottima disperdibilità
- Buona brillantezza
- Vivacità di tono
- Ampia gamma

## PREPARAZIONE

Aggiungere lentamente il pigmento/polvere al legante, miscelando bene manualmente oppure meccanicamente con dispersore.

Le percentuali massime di pigmento consigliate sono le seguenti:

- 10-15% polvere metallica argento
- 20-25% polvere metallica oro
- 20-30% pigmento fluorescente
- 4-5% polvere opacizzante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa è in funzione del legante utilizzato e del numero di fili del telaio. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende anche dalla diluizione, dal supporto e dall'attrezzatura di stampa.

## GAMMA PRODOTTI

### PIGMENTI METALLICI

CODICE	PRODOTTO	CONF.	TELAIO
A31196124NF001	PIGMENTO METALL. 96.124 NF ARGENTO TOYS	1 kg	Max 180
A31296006001	PIGMENTO SPECIALE 96.006 METAL FLAKE	1 kg	Max 90
A31196324001	PIGMENTO 96.324 ORO PALLIDO TOYS	1 kg	Max 140
A31196424NF001	PIGM.MET. 96.424 NF ORO RICCO PALL. TOYS	1 kg	Max 140
A31196524NF001	PIGMENTO MET. 96.524 NF ORO RICCO TOYS	1 kg	Max 140
A31196434001	PIGMENTO 96.434 ORO RICCO TOYS (*)	1 kg	Max 77

(\*) Adatto alla stampa con prodotti ad acqua, in quanto non si ossida. Stampare massimo a 77 fili/cm

### PIGMENTI FLUORESCENTI

CODICE	PRODOTTO	CONF.	TELAIO
A31196210001	SATURN YELLOW	1 kg	Max 120
A31196215001	ARC CHROME	1 kg	Max 120
A31196310001	BLAZE	1 kg	Max 120
A31196312001	FIRE ORANGE	1 kg	Max 120
A31196317001	AURORA PINK	1 kg	Max 120
A31196511001	SIGNAL GREEN	1 kg	Max 120

### PIGMENTI PERLESCENTI

CODICE	PRODOTTO	CONF.	TELAIO
A31296010001	PIGMENTO PERLESCENTE 96.010 TOYS	1 kg	Max 100

### PASTE ALLUMINIO NO-LEAFING

CODICE	PRODOTTO	CONF.	TELAIO
A31196125001	PASTA ALLUMINIO NO LEAFING SUPERFINE	1 kg	Max 120
A31296016001	PASTA ALLUMINIO 96.016 NO-LEAFING TOYS	1 kg	Max 90

### POLVERE OPACIZZANTE

CODICE	PRODOTTO	CONF.	TELAIO
A311968100005	POLVERE OPACIZZANTE (0,5 KG.)	0,5 kg	Max 120



### RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Alcuni leganti sono particolarmente reattivi rispetto ai metalli, perciò è consigliabile preparare piccole quantità di inchiostro.

### NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.