



Textile Printing



MYTEX

Codice N° 187200

DESCRIZIONE PRODOTTO

Foil per trasferimento parziale a caldo

CAMPI DI UTILIZZO

Transfer parziale su tessuto e pelle pretrattati con apposito adesivo.

PROCESSO APPLICATIVO

STAMPA DELL'ADESIVO:

TEXIFLOCK ST	Max 34 fili/cm
TEXIFLOCK RT/RT-SF	Max 55 fili/cm - Mesh 80
TEXIFLOCK E-FF	Max 43 fili/cm
TEXIPLAST TRANSFER TRASP. PF	Max 34 fili/cm
TEXIPLAST GT	Max 55 fili/cm

Stampare il substrato con opportuno adesivo, in funzione delle caratteristiche dell'effetto finale desiderato. Consultare le schede tecniche specifiche degli adesivi sopra suggeriti.

TRASFERIMENTO:

Tempo	Max 15"
Temperatura	Max 160°C
Pressione	2,5 - 4,0 bar
Spellicolamento	A freddo dopo 8 h - 24 h

CARATTERISTICHE:

Lavaggio	<ul style="list-style-type: none"> • 30°C delicati • No Lavaggio a secco
----------	--

CARATTERISTICHE GENERALI

- Foil metallizzato per transfer parziale a caldo
- Per applicazioni in continuo o pre-tagliato

APPLICAZIONE:

Le condizioni di transfer possono variare in funzione dell'attrezzatura impiegata, del tipo di tessuto e adesivo impiegato. È consigliabile non superare mai le condizioni massime riportate nella tabella di cui sopra.

MYTEX OLOGRAMMA, richiede una temperatura di trasferimento non superiore a 155°C, per evitare opacizzazione dell'effetto. Indicato l'uso di colle a base acqua. Spellicolare sempre a freddo, per conseguire le migliori solidità e brillantezza dei trasferimenti.

MYTEX LACCA segue lo stesso processo applicativo, verificare bene pressione e temperatura di trasferimento per evitare colorazioni indesiderate dei fondi bianchi. Indicato l'uso di colle a base acqua.

Spellicolare sempre a freddo, per conseguire le migliori solidità e brillantezza dei trasferimenti.



Textile Printing



RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del transfer, prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Eventuali post-trattamenti possono avere influenza sui risultati dell'applicazione.

MACCHINARI

Trasferibile con presse manuali, automatiche, semi-automatiche e calandre.

STOCCAGGIO

- Lontano dai raggi solari diretti
- A temperatura fra 15-35°C

CONFEZIONE

Vedi cartella colori specifica.

SCHEDA DI SICUREZZA

Disponibile a richiesta.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualunque natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.